

บทสรุปสำหรับผู้นักวิหาร

ปัจจุบันนี้พบว่า เพชรปรับปรุงคุณภาพแบบต่างๆ มีการซื้อขายในตลาดมากขึ้นเรื่อยๆ และมี ราคาก่อต้นขึ้นต่ำกว่าเพชรธรรมชาติ ผู้ประดิษฐ์การซื้อขายเพชรบางส่วนมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อ ผู้บริโภค แต่ก็มีผู้ประดิษฐ์การซื้อขายในน้ำหนักที่ไม่ทราบ หรือไม่เปิดเผยข้อมูลและข้อเท็จจริงดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้เกิดความไม่ชัดเจนแก่ผู้บริโภคตลอดจนผู้ผลิตตัวเรื่องเครื่องประดับเพชร ดังนั้น โครงการ เทคนิคการตรวจสอบและศึกษาเพชรปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการต่างๆ นี้ จึงจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยหา แนวทางการแก้ปัญหาและหาเทคนิคในการตรวจสอบแยกเพชรธรรมชาติ ออกจากการที่ผ่านการ ปรับปรุงคุณภาพแบบต่างๆ ที่ตรวจสอบได้ยาก ได้แก่ การอบรังสี (Irradiated) การอบรังสีและการรี อบ (Irradiated+Annealing) การใช้ความร้อนและความดันสูง (High pressure and high temperature, HPHT) และการเผาอน (Annealing) รวมทั้งเพื่อให้ผลการตรวจสอบด้วยตัวของเพชรของสถาบันมีความ ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นที่เชื่อถือได้ทั้งในระดับประเทศไทยและระดับนานาชาติ

ผลงานการวิจัยของโครงการนี้ คือ ได้จัดทำรายละเอียดฐานข้อมูลสมบัติพื้นฐานต่างๆ และ สมบัติทางสเปกต์โรสโคปิกปัจจุบันตัวอย่างเพชรธรรมชาติชนิดต่างๆ เช่น ชนิด Ia, Ib, IIa, และ IIb โดยใช้ เครื่องมือวิเคราะห์ระดับสูง ได้แก่ เครื่อง UV-Vis NIR Spectrometer (UV-VIS-NIR) เครื่อง Fourier Transform Infra-red Spectrometer (FTIR) เครื่อง Laser Raman Spectrometer (Raman) และเครื่อง Cathodoluminescope การศึกษาเพชรปรับปรุงคุณภาพแบบต่างๆ เพื่อการเปรียบเทียบหลักกับเพชร ธรรมชาตินี้ ได้ศึกษาสมบัติพื้นฐานและลักษณะสเปกต์รัมการคุ้ยดีนของเพชรที่ใช้ในช่วง UV-VIS-NIR และช่วง Mid Infra-red ภายใต้อุณหภูมิปกติและภายใต้อุณหภูมิความเย็นซึ่งขาด รวมทั้งตรวจสอบ การเรืองแสง Cathodoluminescence และ Photoluminescence ด้วย ตัวอย่างเพชรที่ทำการศึกษา ประกอบด้วยเพชรธรรมชาติ จำนวน 15 ตัวอย่าง ประกอบด้วย เพชรสีเข้มๆ จำนวน 4 ตัวอย่าง เพชรสี เหลือง จำนวน 7 ตัวอย่างเพชรสีน้ำตาล จำนวน 4 ตัวอย่าง เพชรปรับปรุงคุณภาพ จำนวน 56 ตัวอย่าง ประกอบด้วย เพชร HPHT จำนวน 20 ตัวอย่าง เพชรอบรังสี จำนวน 18 ตัวอย่าง เพชรอบรังสีและ พeaon จำนวน 17 ตัวอย่าง เพชรเผาอน จำนวน 2 ตัวอย่าง และเพชรสีครามที่ จำนวน 22 ตัวอย่าง ผลการศึกษาเพชรธรรมชาติและเพชรปรับปรุงคุณภาพต่างๆ มีดังนี้

เพชร HPHT ชนิด IIa

1. เพชรธรรมชาติชนิด IIa พบน้อยมากที่มีสีระดับ D ซึ่งส่วนใหญ่ที่พบมักจะมีสี E จนถึง K บางครั้งอาจพบเป็นเพชรเก็บไว้สีทึบสีน้ำตาลเงือก หรือเพชรสีน้ำตาล ในขณะที่เพชร HPHT ชนิด IIa นี้ อาจมีสีระดับ D ถึง G ได้ และส่วนใหญ่จะมีสีเหลืองจืดอ่อนๆ เช่น

2. เพชรธรรมชาติชนิด IIa และ Ia มีลักษณะที่เรียกว่า Cross-hatched tatami graining ค่อนข้างน้อยอิงปานกลาง ส่วนเพชร HPHT มักจะแสดงลักษณะดังกล่าวเด่นชัด โดยเฉพาะความแนวของ brown graining

3. เพชร HPHT ที่ทำจากเพชรstein' ตามและขาวแกมน้ำดาอ่อนนิด IIa นั้น ส่วนใหญ่เป็นเพชรเกือบไวรัส เสี้ยวเสี้ยเหลืองหรือน้ำดาอ่อนน้อย การตรวจสอบเพชร HPHT ด้วยเครื่อง Fourier Transform Infra-red Spectrometer (FTIR) จะเป็นการชี้ว่าเป็นชนิด IIa ซึ่งอาจพบพิกัดที่ 1018 cm⁻¹ ส่วนสะปีกครั้นการคุณลักษณะในช่วง UV-VIS-NIR ภายใต้อุณหภูมิความเย็นอิ่งขาวจะแสดงของคุณลักษณะที่ 230 nm พิกัดที่ 235 nm และอาจพบพิกัดที่ 270 nm นอกจากนี้อาจมีพิกัดที่ 415 และ 503 nm. ร่วมด้วย ในส่วนของสะปีกครั้น photoluminescence พบว่า เพชร HPHT ชนิด IIa จะมีพิกัดที่ 637 และ 575 nm. เด่นชัด โดยพิกัดที่ 637 nm. จะมีอัตราส่วนความดันเช่นมากกว่าพิกัดที่ 575 nm. ในอัตราส่วนมากกว่า 3:1 ในขณะที่เพชรธรรมชาติ Stein' ตามและเพชรธรรมชาติไวรัสสามารถพบพิกัดที่ 575 nm. ได้แต่ไม่พบพิกัดที่ 637 nm. หรืออาจพบแต่จะแสดงไม่เด่นชัด

เพชร HPHT ชนิด Ia

เพชร HPHT ที่ทำจากเพชรstein' ตามและขาวได้เป็นเพชรstein' เหลือง เสี้ยวแกมน้ำดา การตรวจสอบด้วยเครื่อง Fourier Transform Infra-red Spectrometer (FTIR) จะแสดงสะปีกครั้นในช่วง Mid Infra-red คล้ายกับเพชรธรรมชาติชนิด Ib ซึ่งเพชรstein' เหลืองธรรมชาติ Stein' ตามและขาว ได้แห้งอัตราไวโอลেตคุณลักษณะขาว แต่เพชร HPHT จะไม่เรืองแสง นอกจักนี้เพชร HPHT มักจะพบพิกัดที่ 1344 cm⁻¹ และ 1480 cm⁻¹ ในส่วนสะปีกครั้น photoluminescence ของเพชรธรรมชาติ Stein' เหลืองอ่อนนิด Ia จะไม่มีพิกัดที่ 637 nm. แต่อาจมีพิกัด 575 nm. ในขณะที่สะปีกครั้น photoluminescence ของเพชร HPHT ชนิด Ia เสี้ยวเสี้ยเหลืองเขียว จะแสดงที่พิกัด 637 และ 575 nm. เด่นชัดมากกว่าเพชร HPHT ชนิด IIa และเพชร HPHT ชนิด Ia (IaA, IaB และ IaAB) นักมีพิกัดเด่นชัดเด่นน้อยที่ 1344 cm⁻¹ ซึ่งเป็นพิกัดของไนโตรเจนอะตอมเดียว (Ib) เกิดร่วมเสมอ ส่วนลักษณะสะปีกครั้นการคุณลักษณะในช่วง UV-VIS-NIR ในสภาวะอุณหภูมิความเย็นอิ่งขาว มักแสดงพิกัด H3 (503 nm.) และ H2 (986 nm.) ที่เด่นชัด

เพชรอาบวังสี

เพชรอาบวังสี ชนิด Stein' เสี้ยวแกมน้ำเงิน แสดงลักษณะสะปีกครั้นการคุณลักษณะในช่วงคุณลักษณะ UV-VIS-NIR ที่เด่นชัด คือ พิกัดที่ 741 และ 723 nm. และอาจพบพิกัดที่ 394, 427, 481, 483, 497, 503, 522, 608, 620, 667, 675 nm. สำหรับลักษณะการคุณลักษณะในช่วง Mid Infra-red จะแสดงพิกัดที่ 1455, 1331 และ 1010 cm⁻¹ ซึ่งเป็นผลมาจากการอาบวังสี ในขณะที่ลักษณะสะปีกครั้น photoluminescence ของเพชรอาบ

รังสีที่เหลืองแสงที่ก๊าซ 741, 706, 704, 626 และ 616 nm. เพชรอาบรังสีเขียวแกมน้ำเงินและน้ำเงินแกมเขียวแสงที่ก๊าซเด่นชัดที่ 741 และ 744 nm. และแสงที่ก๊าซ 575 และ 626 nm.

ลักษณะการเรืองแสงอัลตราไวโอเลตพบว่า เพชรที่อาบรังสีมีหัวไม่เรืองแสงและเรืองแสงในคลื่นสั้นและคลื่นยาว บางตัวอย่างเรืองแสงสว่างปานกลางสีเหลืองจึงเหลืองแกมเขียวทั้งในคลื่นสั้นและคลื่นยาว การเรืองแสงแคโทดแสดงลักษณะที่เป็นโครงสร้างเป็นขั้นบันไดลักษณะคล้ายเป็นรัศมีหรือทรงกด (Halo) ลักษณะนี้มักจะส่องในเพชรที่อาบรังสีบางเม็ด ซึ่งเป็นลักษณะของโครงสร้างภายในที่ถูกกระบวนการกระเทือนจากการอาบรังสี

เพชรอาบรังสีเผาบน

เพชรอาบรังสีเผาบนสีเขียวแกมน้ำเงิน สีเหลือง สีเขียว แสดงลักษณะสเปกตรัมการคุณภาพในช่วงคลื่น UV-VIS-NIR ได้แก่ 384, 394, 410, 467, 415, 473, 496, 503, 593 และ 741 nm. หัวเด่นชัดและไม่เด่นชัด สำหรับลักษณะการคุณภาพในช่วง Mid Infra-red พบร่วมกับเพกเด่นชัดที่ 1450 (H1a), 4552, 4790 และ 4950 cm^{-1} โดยเพกที่ 1450 cm^{-1} (H1a) เป็นเพกที่เกิดจากการอาบรังสีแล้วตามด้วยการเผาบนที่อุณหภูมิมากกว่า 500 องศาเซลเซียส เพชรอาบรังสีเผาบนสีเหลืองบางตัวอย่างเป็นเพชรชนิด IaA และแสดงเพกของไฮโตรเจนที่สามพันร้อยก้อนบนที่ 4495, 4165, 3107 และ 1405 cm^{-1} ชัดเจน และแสดงเพกของ UV-VIS/NIR ที่ 427 nm. ชัดเจน ซึ่งผลดังกล่าวน่าจะเป็นผลมาจากการอาบรังสีแล้วตามด้วยการเผาบนที่อุณหภูมิมากกว่า 750 องศาเซลเซียส สำหรับการเรืองแสงแคโทด จะเรืองแสงสว่างปานกลางถึงมากสีเหลืองแกมน้ำเงิน

เพชรเผาบนสีดำ

การตรวจสอบเพชรสีดำที่ผ่านความร้อนหรือความร้อนและความดัน จะใช้การสังเกตกรอบแก้วไฟฟ์ และการตรวจหา Graphitization ที่เกิดจากความร้อนด้วยเครื่อง Laser Raman Spectrometer เพชรที่ผ่านการเพิ่มคุณภาพแบบนี้มักจะพบลักษณะส่วนสีขาวที่บังเหลืออยู่ และกรอบของกรอบไฟฟ์ที่เหลือจากกระบวนการ Graphitization นอกรากลักษณะสเปกตรัม photoluminescence อาจพบเพกที่ 637 nm.